

TECHNICKÝ LIST

VYDAL SGCP CZ a.s., Divize Rigips; Počernická 272/96, 108 03
Praha 10
Tel.: 296 411 800, 724 600 800; e-mail: ctp@rigips.cz

DATUM / DATE 9. 6. 2016

k výrobku: [AirMal - vnitřní nátěr](#)



Popis výrobku:

Jednosložková, vodou ředitelná barva pro vnitřní použití.

Složení: Vnitřní disperzní nátěrová hmota s organickými pojivy a vápencovým plnivem.

Barva: Bílá (nátěr lze tónovat všemi pigmenty běžně používanými pro vnitřní nátěry s organickým pojivem).

Oblast použití:

Barva je určena pro nátěry desek Rigips s technologií Activ'Air. Je vhodná také na sádkartonové desky a ostatní běžné vhodné povrchy.

Všeobecné požadavky na podklad: Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

Ředění: Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

Pokyny pro zpracování: Základní nátěr se provádí barvou ředěnou čistou vodou maximálně do 20 %. Krycí nátěr se provádí barvou ředěnou vodou maximálně do 10 %. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2-4 hodiny, vždy po dokonalém zaschnutí předcházející vrstvy.

Sádkartonové desky Rigips vč. technologie Activ'Air: Základní nátěr se provádí barvou ředěnou čistou vodou maximálně do 5 %. Krycí nátěr se provádí zpravidla barvou neředěnou.

Použití náradí: Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless (např.: Storch LP 500: síto ve stroji 50, síto u trysky 60, tryska 517 nebo Graco Mark X: Tryska 517)

Čištění: Použitá náradí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

Čistá práce

Spotřeba m²: 3–4 m² hotového nátěru/kg (uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování).

Technická data:

Objemová hmotnost (kg/l)	- 1,43 kg / l
Obsah těkavých látek (%) VOC	- 0,01 % hmotnostních
Propustnost pro vodní páru sd (m)	- 0,02 m
Odolnost proti otěru za mokra dle EN 13300	- třída 4
Bělost	- min. 90%

Skladování:

Skladujte na suchém místě v dobře uzavřených originálních obalech při teplotě od +5 °C do +30 °C. Barva si zachovává své vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům, které jsou uvedeny na obalu výrobku. Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Bezpečnostní list pro produkt není zpracován. Podle Nařízení 1278/2008/ES směs nebyla klasifikována jako nebezpečná a nespĺňuje podmínky stanovené v článku 31 nařízení 1907/2006, při jejichž splnění je nutno bezpečnostní list zpracovat.

Likvidace odpadů:

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Balení:

V 15 kg PE obalech.

Další informace získáte na lince technického servisu Rigips:

+420 296 411 800
+420 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz

